



Unternehmensgruppe

Brakel · Brand-Erbisdorf

Brakeler Sicherheitsglas GmbH

Tel. (05272) 6008-0

Fax (05272) 6008-92

<http://www.gkt-gruppe.de>

info@gkt-gruppe.de

Reinigungsempfehlung für sandgestrahltes bzw. satiniertes Glas mit Dia-Protect-Beschichtung von BriteGuard

Um die Eigenschaften und Vorteile von **sandgestrahltem oder satiniertem Glas mit Dia-Protect-Beschichtung** langfristig aufrecht zu erhalten und die Oberfläche durch den Reinigungsprozess nicht zu beschädigen, sind folgende Hinweise zu berücksichtigen.

Punkt 1:

Scheuernde, ätzende, säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel, wie z.B. Scheuermilch, Essigreiniger und auch Glasreiniger dürfen **nicht verwendet** werden, da diese die Glasoberfläche und insbesondere die Beschichtung beschädigen können.

Punkt 2:

Für die Entfernung von Flecken oder Schlieren ist als **erste Maßnahme** immer ein hochwertiges **trockenes Mikrofaser Tuch** zu verwenden. Damit wird die mit der Dia-Protect-Beschichtung veredelte Oberfläche **aufpoliert** (ähnlich der Autopolitur).

Punkt 3:

Starke Verschmutzungen lassen sich gut mit **klarem Wasser** und einem **sauberen Mikrofaser Tuch** beseitigen. Anschließend ist die getrocknete Fläche, wie unter Punkt 2 beschrieben, mit einem trockenen Mikrofaser Tuch aufzupolieren.

Punkt 4:

Um eine **gleichmäßige Oberfläche** aufrecht zu erhalten, ist **punktueller Reinigung zu vermeiden** und grundsätzlich die **gesamte Fläche zu behandeln**.

Punkt 5:

Zur **Pflege und Erhaltung bzw. Auffrischung** empfehlen wir **BriteGuard Pflegesets**.

Bezugsquelle: Bohle AG, Dieselstraße 10, D-42781 Haan

Tel. 02129 / 5568-0 Fax 02129 / 5568-281

E-Mail info@bohle.de Internet www.BriteGuard.com

Brakeler Sicherheitsglas GmbH

Industriestraße 38, 33034 Brakel

Tel. 05272 / 6008-0 Fax 05272 / 6008-49

info@gkt-gruppe.de www.gkt-gruppe.de